

耐久制電加工

(防塵衣料用途)

ノンスターⅢ

NONSTER Ⅲ

- 商品特性 制電系混衣料ではカバーしきれない摩擦帯電圧を低い値に抑えます。洗濯耐久性があります。
- 対象素材 ポリエステル(制電系混)
- 用途 防塵衣料等
- 機能性能 摩擦帯電圧 JIS L1094B法(20°C×40%RH)
洗濯方法 JIS L0217 103法 単位:Vタテ/ヨコ

洗濯回数	NONSTER Ⅲ	未加工布
初期	10/15	1800/1100
洗濯5回	30/28	
洗濯20回	43/47	
洗濯50回	74/60	

※データは加工の一例であり、制電系により性能は異なります。